

ESTROTECH- H

Grīdas segums
(parkets, lamināts u.c.)

Estrich

Hidroizolācijas plēve

LEUBE ESTROTECH

Betons



ESTROTECH- H bezšuvju siltuma un skaņas izolācija - iespējams, labākais risinājums Jūsu projektam!

LEUBE
B A U S T O F F E

ESTROTECH-H 15 kg

siltumizolācijas pildījums



Produkta informācija	Īpašs minerālvielu pulveris, lietošanai kopā ar EPS-granulām. Iestrādā mehāniski, radot augstas kvalitātes siltumizolācijas materiālu.
Pielietojums	<ul style="list-style-type: none"> ■ Līmes pildījums klājas uz grīdas plāksnēm, jumta plāksnēm, starp koka sijām, velvēs. ■ Bez šuvju aizpildīšana, virsmas izlīdzināšana.
Tehniskie dati	Pārbaudīts saskaņā ar ONORM EN 16025-1 no neatkarīgas laboratorijas Austrijā (BVFS Bautechische Versuchs un Forschungsanstalt Salzburg).

Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> ■ siltumizolācijas īpašības: 0,0482 W/(mK)* augsta izturība sausas masas blīvums apm: 100 kg/m³ spiedes stiprība pie 10 % deformācijas : >90 kPa* lietojams pēc 48 stundām** 	gatavs pārklāšanai pēc apm. 72 stundām** pie nākamās kārtas ieklāšanas, izvairīties no punktveida slodzes uz izolācijas slāni.
Sajaukšanas proporcijas	<ul style="list-style-type: none"> ■ 200 l EPS-granulas 2-8 mm 1 iepakojums ESTROTECH-H 15 kg apm. 9 l ūdens* 	= pietiekams apm. 2,5 m ² platībai, 8 cm biezumā.
Iestrāde	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maisīšanai ir nepieciešams pumpis (vai mikseris), minimālais maisīšanas laiks - 2 minūtes. Pēc sajaukuma sagatavošanas: iestrādāt to attiecīgajā darba zonā, sablīvējot ar 2-3 nodrošina piespiešanām un novelkot ar rīvdēli nepieciešamajā augstumā. 	Pildījuma augstums: min. 3,5 cm, max 20 cm Iestrādes temperatūra vismaz +5* C! Tikai precīza sajaukšanas attiecība
Pēc iestrādes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pirmās 24h izvairīties no staigāšanas un slodzes. ■ Pirms kāpšanas uz virsmas, tā ir jāpārbauda (saskaņā ar ÖNORM EM 16025-1). Kāpšana uz virsmas ir atļauta tikai grīdas apsildes montāžai un betona klona ieklāšanai. 	
Svarīgi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maisīšanai izmantot tīru ūdeni. ■ Sajaukšana kopā ar citiem materiāliem nav pieļaujama. ■ Ēku kvalitātei izmantojiet tīras EPS granulas vai otrreizējās pārstrādes EPS bez iepakojuma. Jāapzinās normas, vadlīnijas. Augstās temperatūrās un zemā pildījuma biezumā pievieno papildus 0.5l - 1,0 l ūdens. 	
Iepakojuma izmērs	15kg maiss, paleta 81 maiss = 1215 kg = 16,2m ³	
Uzglabāšana	Sausumā, uz koka paletēm.	
Uzglabāšanas laiks	3-6 mēneši.	
<p>* Šie rezultāti ir saskaņā ar laboratorijas testu BVFS, pie pildījuma augstuma 8 cm. atkarībā no faktiski izmantotās EPS kvalitātes un būvlaukuma apstākļiem.</p> <p>** Šie rezultāti ir saskaņā ar reāliem būvlaukuma apstākļiem laboratorijā, piepildot 8 cm augstumu, atkarībā no pievienotā ūdens daudzuma.</p>		

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties pie mums:



LEUBE
B A U S T O F F E

Oficiālie LEUBE pārstāvji Latvijā:

Nikijs Valmispilts

+371 23779644

info.nextevo@gmail.com

www.nextevo.lv

